

FASSON® Pharma 60g / S2501M / Glassine 62g

CLAVE:

217M

SUPERFICIAL

Es un papel blanco acabado satinado con alta receptividad a las tintas en todos los procesos de impresión. Su recubrimiento de alta compactación, gran lisura y excelente blancura lo hacen apto para etiqueta de alta calidad. Su gran flexibilidad lo hace conformable a envases de diámetros pequeños utilizados en la industria farmacéutica.

Calibre (milésimas)	2.2 ± 10%
Peso Base (g/ m ²)	62 ± 10%
Resistencia a la tensión	30 lb/ in
Resistencia al rasgado	50 g/ hoja

ADHESIVO

Adhesivo permanente base acrílica.

Tipo	Emulsión Acrílica
Temperatura mínima de aplicación	-3 °C
Rango de Temperatura de Servicio	0°C a 80°C

ADHESIÓN: (Valores típicos)		MÉTODO DE PRUEBA
Inicial	> 1.0	TLMI: L-IB1
Final	> 1.0	TLMI: L-IA1

RESPALDO

Respaldo de papel glassine blanco supercalandreado. El calibre de este material es cuidadosamente controlado para ofrecer una buena estructura base de suajado en procesos de troquelado rotativo, aunado a excelentes características de resistencia mecánica a la tensión y al rasgado que lo hacen un material especialmente apto para la conversión y etiquetado de aplicaciones de rollo a rollo en sistemas de alta velocidad. Este respaldo es especialmente liso y compacto lo que le provee excelentes propiedades para facilitar el troquelado y despachado de etiquetas.

Calibre (mils)	2.1 ± 10%
Peso Base (g/ m ²)	62 ± 10%
Release (g/ 2 in)	50 ± 15
Resistencia a la tensión	32 lb/in
Resistencia al rasgado	42 g/ hoja
Calibre de la construcción total (mils):	5.3 ± 10%

GARANTÍA

Todos los enunciados, información técnica y recomendaciones acerca de los productos FASSON están basados en pruebas que consideramos confiables, pero no constituyen una garantía. Todos los productos FASSON se venden en el entendido de que el comprador ha determinado en forma independiente el adecuado funcionamiento del producto para sus propósitos. Todos los productos FASSON están garantizados contra defectos en el material o de fabricación, por un periodo de 3 meses desde su fecha de embarque. Todo producto que sea reclamado en el tiempo estipulado y una vez aprobado por AVERY DENNISON podrá ser reemplazado sin cargo, o AVERY DENNISON expedirá una nota de crédito por el monto del material, siempre y cuando la reclamación sea razonable; sin embargo, AVERY DENNISON no se hace responsable en ningún caso, por reclamaciones más allá del valor de reposición del producto defectuoso, ni por daños consecuentes o incidentales, ni por daños al material debidos a mal manejo o cualquier otro evento no atribuible a AVERY DENNISON.

NO HAY NINGUNA GARANTÍA ESCRITA O IMPLÍCITA SOBRE LA VENTA DE ESTE MATERIAL O SU CONVENIENCIA PARA ALGÚN USO EN PARTICULAR. EXCEPTO POR LO YA SEÑALADO ARRIBA, AVERY DENNISON QUEDA EXCLUIDO DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. NINGUNA OTRA GARANTÍA, MODIFICACIÓN O ADICIÓN ES VÁLIDA A MENOS QUE SEA POR ESCRITO Y ESTÉ FIRMADA POR EJECUTIVOS AUTORIZADOS DE AVERY DENNISON.

Ningún vendedor, representante o agente de AVERY DENNISON está autorizado para expedir garantía alguna ni para hacer nada en contrario de lo arriba expuesto.

COMPORTAMIENTO DEL ADHESIVO:

Adhesivo permanente, desarrollado para aplicaciones farmacéuticas o de envases de diámetro pequeño. Presenta una excelente adhesión y aplicación sobre sustratos de superficie difícil de etiquetar. Es un adhesivo que tiene buenas características de convertibilidad y suajado y cumple con los requerimientos del apartado 21CFR 175.105 de FDA para contacto indirecto o incidental con alimentos.

USOS:

Este producto resulta apto para una gran variedad de aplicaciones de etiquetado farmacéutico donde se requiera etiquetar envases de diámetro menores a 3cm.

COMPORTAMIENTO EN LA PRENSA:

El superficial Pharma de 60 gramos presenta excelente calidad de impresión por todos los métodos convencionales (flexografía de agua, de solvente, UV, serigrafía, letterpress, offset, rotograbado, etc.). Asimismo, la combinación superficial-adhesivo-respaldo presenta buen desempeño en conversión y etiquetado de media a alta velocidad.

VIDA DE ANAQUEL:

Un año, siempre que se almacene a 22°C y a 50% de humedad relativa.

NOTA IMPORTANTE SOBRE EL USO:

Al igual que cualquier material autoadherible, este producto deberá probarse minuciosamente en las condiciones del uso final pretendido a fin de asegurar que cumple satisfactoriamente los requerimientos especificados.



México
 Mariano Escobedo 341-D
 Col. Centro Industrial Tlalnepantla
 Tlalnepantla, MEX
 C. P. 54040
 Tel. (55) 5093 0100

Guadalajara
 Circuito de la Productividad Pte. No. 12 Carr. Miguel Alemán Km 17
 Parque Industrial Guadalajara
 El Salto, JAL
 C. P. 45680
 Tel. (33) 3689 0143/ 46/ 49

Monterrey
 12 Carr. Miguel Alemán Km 17
 Parque Industrial Kalos de Alta Tecnología
 Apodaca N.L
 C. P. 66600
 Tel. 01800 522 83 79

